БЫСТРОЙ

ШПП-БЕЛАЯ

ШПАКЛЕВКА ПОЛИМЕРНАЯ

СОСТАВ

Полимерное вяжущее, минеральные наполнители, модифицирующие полимерные добавки, известь.

НАЗНАЧЕНИЕ

Сухая смесь предназначена для приготовления строительного раствора, используемого при температуре воздуха более плюс 5°С для высококачественной окончательной отделки оштукатуренных стен, потолков, гипсокартона в сухих помещениях. Шпаклевка на полимерной основе изготовлена с использованием высокоэффективных импортных добавок и минерального наполнителя. После высыхания создает поверхность, готовую к покраске и оклейке обоями (текстурными и тонкими), а так же под декоративную штукатурку различной фракции только на полимерной основе.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В емкость с чистой холодной водой высыпать сухую смесь из расчета 1 кг смеси на 0,39–0,41 л воды. Перемешать смесь в течение 3–4 минут с помощью электродрели с миксерной насадкой до однородной кремообразной консистенции. Оставить растворную смесь на 5 минут для растворения содержащихся в ней добавок. Повторно перемешать растворную смесь в течение 1 минуты, после чего она готова к применению. Жизнеспособность шпаклевки в закрытой таре составляет 24 часа.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед нанесением рабочую поверхность обработать соответствующей основанию грунтовкой. Сильновпитывающие основания обработать грунтовкой «Быстрой – Глубокого проникновения», слабые основания (старые известково–цементные) – грунтовкой «Быстрой – Укрепляющая», для подготовки различных видов оснований грунтовкой «Быстрой – Универсальная». Основание должно быть предварительно выровненным.

При помощи шпателя, нанести смесь на основу слоем не более 3 мм. Излишки растворной смеси снимают и используют вновь. Если выравнивание выполняется в несколько слоев, каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего.

Высохшую поверхность каждого слоя шлифуют тонкой шлифовальной бумагой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Белый
Вяжущее	Полимер
Максимальная крупность зерен, мм	0,2
Расход воды на 1 кг смеси, л	0,35–0,37
Расход воды на 25 кг смеси, л	9,75–10,25
Проведение работ при температуре основания	от +5 °С до + 25 °С
Толщина слоя, мм	0,5–3,0
Сохраняемость готового раствора в открытой таре, час	24
Прочность сцепления с основанием (через 28 суток), МПа, не менее	0,3
Примерный расход смеси на 1 м^2 при толщине 1 мм, кг	1,45

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления.

Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией,а также в случае ввода посторонних компонентов и веществ в состав продукта.

«Продукция произведена по заказу ООО «Бергауф Строительные Технологии».
Индекс изготовителя:
БЛ – ООО «Бергауф Лаишево», Республика Татарстан, г. Казань, Лаишевский р–н, с/п Столбищенское, с. Столбище, ул.Лесхозовская, дом 32а.
БМ – ООО «Бергауф Марусино», Новосибирская область, Новосибирский район, пос. Марусино, Промышленная зона 15.
БН – ООО «Бергауф Невьянск», Свердловская область, Невьянский район, 86 км автодороги Екатеринбург – Серов, А/1
БС – ООО «Бергауф Стерлитамак», Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Короленко, 2
Для прочих индексов изготовителем продукции является: ООО «Бергауф Строительные Технологии»
Все претензии по качеству необходимо высылать на адрес ООО «Бергауф Строительные Технологии»:
Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Шейнкмана, 75
post@bergauf.ru, +7–(343)–278–52–94

Дата изготовления: см. на упаковке

ТУ 5745-001-71576152-2014

4 607151 084017