vetonit

Технический лист
Версия 01.2026

Vetonit Стронг для стен и крыш (плита)

Минеральная тепло-шумоизоляция с повышенной упругостью на основе кварца

ТУ 23.99.19-216-56846022-2025



Описание продукции

Минеральная теплоизоляция на основе кварца в плитах с максимальным уровнем тепловой защиты, водоотталкивающими и шумоизоляционными свойствами. Материал обладает повышенной упругостью и формостабильностью. Разработана с учетом особенностей монтажа в вертикальных и наклонных конструкциях.

Область применения

- Каркасные стены
- Внешние стены под облицовку с установкой в деревянный или металлический каркас (сайдинг/блок-хаус/вагонка и.т.п.)
- Внешние стены под облицовку с креплением на тарельчатый дюбель (сайдинг/блок-хаус/вагонка и т.п.)
- Стены под облицовочный кирпич
- Скатные кровли и мансарды
- Стены изнутри
- Межкомнатные перегородки
- Полы по лагам
- Межэтажные перекрытия «теплые»

Преимущества

Максимальный уровень утепления (λ = 0,034)
На 15 % лучше базовых утеплителей*.

Повышенная формостабильность
Гарантия устойчивости в конструкции.

Дополнительная защита от влаги
Технология AquaProtect придает материалу повышенную водостойкость, не ухудшая его паропроницаемость.

Переплетенное длинное волокно
Материал не крошится и не ломается.

Дышащий материал
Обладает высокой паропроницаемостью, сохраняя стены сухими и теплыми.

Высокая упругость
Монтаж без щелей и зазоров – отсутствие мостиков холода.

Физико-технические характеристики

Показатель	Значение	Метод испытания
Вид материала	плита	-
Количество в упаковке, шт	10\5	-
Теплопроводность при температуре (283±2)K (10±2)°C, λ10, не более, Вт/(м*к)	0,034	ГОСТ 31924, ГОСТ 31925
Группа горючести	НГ	ГОСТ 30244
Толщина, мм	50/100	ГОСТ EN 823
Ширина, мм	610	ГОСТ EN 822
Длина, мм	1000	ГОСТ EN 822
Площадь материала в упаковке, $м^2$	6,1/3,05	-
Объем материала в упаковке, $м^3$	0,305	-
Водопоглощение, при кратковременном и частичном погружении, $кг/м^2$, не более	1	ГОСТ EN 1609, метод А
Температура применения, °C	-60/+200	-


* в сравнении с материалом Vetonit Теплый дом (рулон)

vetonit


Технический лист
Версия 01.2026

Vetonit Стронг для стен и крыш (плита)

Варианты упаковок



плиты
50 × 610 × 1000 мм
10 шт.



плиты
100 × 610 × 1000 мм
5 шт.

Транспортировка

Транспортирование материала следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 с помощью любого вида крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Складирование

Материал должен складироваться в сухом, крытом помещении, быть изолирован от воздействия прямых солнечных лучей, в упакованном виде. Допускается складировать под навесом или на открытой площадке на паллетах в полиэтиленовых чехлах или иных упаковках, полностью защищающих плиты от воздействия атмосферных осадков. Высота штабеля при складировании не должна превышать 5 м. Допускается складирование в несколько ярусов, при условии обеспечения требований безопасности и сохранности изделия. При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении материала должна обеспечиваться его сохранность от повреждений, увлажнения и загрязнения. Рекомендуемая температура хранения материала от -35 до +35 при относительной влажности не более 75%.

Правила работы с материалом

После вскрытия упаковки, материал необходимо встряхнуть. Далее можно приступать к монтажу.
Используйте принцип установки враспор: ширина теплоизоляции должна быть больше расстояния между стойками каркаса на 10-15 мм, тогда материал целиком заполнит изолируемое пространство и будет надежно зафиксирован в конструкции.

24/7

ЭКСПЕРТ
НА СВЯЗИ

ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
г. Москва, Преображенская площадь, 8
Тел.: 8 800 555-31-45
vetonit.com

Ищите сертификаты, экомаркировку и экологические декларации продукции в открытом доступе на сайте gyproc.ru

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Экономия энергоресурсов
50 лет
Срок эффективной эксплуатации
Безопасность для человека
Снижение выбросов CO_2
Сохранение природных ресурсов
EPD VERIFIED
Наличие экологической декларации